Paraphalt Flex Seal

DESCRIPTION

Paraphalt Flex Seal est une émulsion modifiée de bitume à l'élastomère appropriée pour sceller autour du toit et des pénétrations murales, le scellage des petites fissures dans le béton et pour le collage.
Appliqué sous forme liquide et une fois durci, forme une membrane flexible élastique capable de résister à des contraintes et des vibrations sans fissuration ou écaillage de la surface.

APPLICATIONS

- Couverture
- Barrage d'eau
- Collage
- Etanchéité à l'air
- Joints de dilatations

PROPRIETES

- Revêtement flexible et sans couture
- Fermé à l'eau, à l'air et à la vapeur
- La protection contre l'eau et la corrosion
- Ecologique à base d'eau
- Fort et bonne adhérence sur presque tous les surfaces
- Très élastique et auto réparant
- Résistance aux produits chimiques et hautes et basses températures (-40º C à + 160º C)

MODE D'EMPLOI

- Rapide et facile à appliquer
- Produit prêt à l'emploi
- Remuer bien avant l'usage
- Application à l'aide d'un pinceau, au rouleau ou à la pompe de pulvérisation
- Doit être appliqué à une surface sèche, exempte de poussière, de débris ou de graisse et ne doit pas être appliqué lorsque la température ambiante est <5°C

NETTOYAGE

Enlever le produit non-durci des outils et surfaces non-poreuses avec de l'eau. Nettoyer les mains avec du Paracleanex.

CONSERVATION

12 mois après ouverture.

SECURITE

Paraphalt Flex Seal est légèrement alcalin. Lors de l'application de ce produit, observer les précautions de sécurité normales, porter des gants, une protection des yeux et d'autres équipement de protection appropriés.

EMBALLAGE

Seaux de 1, 5 ou 10 litres.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Liquide

Couleur	Brun au noir
Densité relative	1,0g/cm³
COV	Ne contient pas de solvants
Teneur en solides	60%
Viscosité, Brookfield	12,000 - 15,000
pH	10 - 12

Membrane durcie

Couleur	noir
Résistance aux produits chimiques	Résiste à l'eau salée et à la plupart des solutions inorganiques
Récupération	> 90%
Résistance à la traction (ASTM D412)	> 830 Kpa
Allongement	> 950%
Shore A	18-20
Consommation	+/- 2,7 litres/m² (épaisseur de la couche: 2mm)
Résistance à la pression	4,5bar (pression positive); 1,5bar (pression negative)
Temps de séchage	Résistance à la pluie après 4h

Roterijstraat 201-203 – 8793 WAREGEM – BELGIUM
T: +32 (0)56 62 70 51 – F: +32 (0)56 60 95 68
info@dl-chem.com – www.dl-chem.com

DL CHEMICALS Manufacturer of Sealants Since 1936

Rév.2
062015

Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d'incomplet. Avant la mise en œuvre, il faut s'assurer que le produit employé convienne à son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation.